



## FT – FICHA TÉCNICA

# TYTAN PROFISSIONAL AQUA PROTECT BANHEIROS E COZINHAS

Data da última revisão: 05/05/2020

1 - É uma argamassa bi -componente, tixotrópica, à base de cimento portland, modificada com acrílicos e aditivos que após curada, confere uma membrana semi - flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

## 2 – USOS

- Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água;
- Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.

## 3 - BENEFÍCIOS:

- Impermeabilizante semi - flexível que forma uma membrana contínua;
- Pré dosado, basta retirar da embalagem misturar os componentes e aplicar;
- Após curado, resiste as pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Total resistência a passagem ou confinamento de água potável;
- Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas
- Uso em áreas internas e confinadas;

## 4 - DADOS TÉCNICOS

Rendimento	6m <sup>2</sup> /Embalagem
Cor	Cinza
Pot Life (tempo em aberto)	1 hora
Demãos necessárias	2 a 3 demãos
Liberação para teste de estanqueidade	96 horas (4 dias)
Liberação para assentar argamassa colante	72 horas (3 dias)
Densidade	2,00g/cm <sup>3</sup>

## LIMITAÇÕES

- Não aplique sobre base alquídica
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não misture quantidades diferentes da recomendada



## 5 - INSTRUÇÕES DE USO:

Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção; Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, etc; Rachaduras devem ser reparadas antes da aplicação. Colocar o conteúdo do líquido branco em um recipiente limpo. Em seguida adicione as embalagens (Pó) que estão dentro da caixa. Adicionar sobre agitação aos poucos todo a pó até obter uma consistência pastosa e homogenia.

## APLICAÇÃO

- Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos. Para assegurar a qualidade da aplicação se faz necessário o consumo mínimo de 3 kg/m<sup>2</sup>;
- O tempo entre demãos é de 4 a 6 horas com processo manual .

## LIBERAÇÃO

Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas

## 6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade; Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter fora do alcance das crianças e animais.

## 7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

É recomendável o uso de EPI's (máscaras, óculos e luvas); Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos; Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem; Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas.

As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer patente.