



FT – FICHA TÉCNICA

TYTAN PROFESSIONAL AQUA PROTECT FUNDACÕES

Data da última revisão: 05/05/2020

1 - É uma manta líquida pronta para uso à base de asfalto modificado com polímeros, prontos para uso. É um impermeabilizante que apresenta excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência.

2 – USOS

- Lajes de cobertura;
- Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda e área de serviço);
- Muros de contenção (lado da terra);
- Jardineiras e floreiras;
- Saunas e câmaras frigoríficas;
- Calhas de concreto;
- Paredes e pisos.

3 - BENEFÍCIOS:

- Pronto para uso;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Alta resistência, elasticidade e flexibilidade;
- À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Ótima resistência e durabilidade.

4 - DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Aspecto | Líquido viscoso |
| Cor | Preto |
| Rendimento | 6 m²/ Embalagem |
| Tempo de secagem entre demãos | 6 a 12 horas |
| Secagem final | 5 dias |



LIMITAÇÕES

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não deixar o produto exposto à intempérie do tempo.

5 - INSTRUÇÕES DE USO:

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Tytan Professional Aqua Protect Fundações. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:4), dando caimento mínimo de 1% para os ralos. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto, com raio aproximado de 5 a 8 cm. Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização. Tratamento de trinca e fissura utilizar Tytan PU Construção.

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Trincha ou rolo de pintura de lã de pelo curto.

APLICAÇÃO

1° Demão: Aplique uma demão do Tytan Professional Aqua Protect Fundações diluído em 50% de água que terá função de camada de imprimação.

Dê um intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2° Demão: Aplique o Tytan Professional Aqua Protect Fundações, sem diluição. Com o produto ainda úmido, coloque uma tela de poliéster malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo tratada.

3° Demão: Aplique uma demão do Tytan Professional Aqua Protect Fundações diluído em 10% de água para melhor impregnação da tela de poliéster.

4° Demão: Aplique as demais demãos subsequentes sem diluição, até atingir o consumo recomendado.

Aguardar a secagem por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

Proteção mecânica:

Prossiga a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas.



6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade; Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter fora do alcance das crianças e animais.

7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

É recomendável o uso de EPI's (máscaras, óculos e luvas); Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos; Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem; Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas.

As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer patente.